



FICHA TECNICA

CUMBRE MATE MIX

Código: 211 **Grupo: Pinturas Plásticas**

DESCRIPCIÓN

Pintura plástica mate a base de copolímeros acrílicos y vinílicos.

PROPIEDADES

* Excelente poder cubriente.
* Aplicación fácil y cómoda.
* No salpicante.
* Sin disolvente.
* Gran resistencia sobre soportes alcalinos.
* Con conservante antimoho.
* Acabado Mate.
*Alta opacidad.
* Impermeable.
* Permeable al vapor de agua.

USOS

Pintura de acabado mate de alta calidad, totalmente exenta de disolventes para paramentos interiores y exteriores. Para superficies de albañilería en interiores, cemento, yeso, ladrillos, placas de cartón-yeso, papel de paredes y otros materiales de recubrimientos de paredes.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Vehículo fijo	Copolímero acrílico y copolímero vinílico dependiendo de la base.
Pigmentos	Dióxido de Titanio dependiendo del color.
Disolvente	Agua.
Brillo	Mate.
Color	Según Carta de Colores Procolor Mix 55/05
Contenido en sólidos	Peso aprox.: 55-59% depende del color. Volumen aprox.: 37-45% depende del color.
COV	1,31 g/L
Densidad	1,30 - 1,45 Kgr/Lt. aprox.
Viscosidad	115 - 140 U.K. a 20ºC.
Secado a 23ºC. y 50% H.R.	Seco en 30 minutos.
Repintado	6 horas.
Rendimiento teórico	Aprox. 12 - 15m²/Lt. Depende de la irregularidad y absorción de la superficie.
Espesor de película	65 - 90 micras húmedas. 25 - 35 micras secas. El rendimiento práctico varía en función del tipo y estado de la superficie, de la absorción del soporte así como del modo de aplicación y del grado de dilución.
Resistencia al frote húmedo	> 5.000 ciclos S/DIN 53778

MODO DE EMPLEO

CONDICIONES DE APLICACIÓN

Temperatura de aplicación	Entre 5 y 35ºC.
Máxima humedad relativa	85 % No es recomendable aplicar a pleno sol ni a temperaturas superiores a 35ºC o inferiores a 5ºC. Las superficies deben estar completamente secas.

Útiles de Aplicación	Brocha/rodillo	Pistola airless	Pistola aerográfica
Disolvente	Agua	Agua	Agua
Dilución	0-3%	5-10%	10%
Limpieza de útiles	Agua.		

SISTEMAS DE APLICACIÓN

Homogeneizar perfectamente el producto antes de su utilización.

Preparación previa

Las superficies a pintar han de estar secas y limpias de polvo, eflorescencias, óxido, grasas, ceras, etc. e imprimadas adecuadamente.

Superficies nuevas

Albañilería: Aplicar una primera mano diluida al 10% con agua. La segunda mano diluir hasta un 5% si es preciso.

Hierro / Acero: Imprimar con Procofer Expert Minio Antioxidante, Procofer Expert Imprimación Antioxidante o Acritec Multiprimer.

Maderas: Imprimar con Selladora Universal o Acritec Multiprimer.

Yeso “muerto” o Pulverulento: Fijar con Procolite Fondo Penetrante ó Procofix.

Acabado

Aplicar una segunda mano de Cumbre Mate Mix de acuerdo con las condiciones de aplicación.

Superficies pintadas

Si la pintura se encuentra en buenas condiciones, limpiar el polvo y aplicar Cumbre Mate Mix.
Las capas de pintura mal adheridas y las eflorescencias deben ser eliminadas mediante cepillado.
Si la superficie a repintar está afectada por humos de tabaco, como en bares, despachos, etc., es necesario imprimar previamente con Selladora Universal para evitar sangrados posteriores
En superficies con temple o en mal estado, aplicar una capa de Procofix, eliminando previamente desconchados y emplasteciendo si es preciso con Proplast.
En superficies exteriores desgastadas o pulverulentas, aplicar previamente una capa de Procolite Fondo Penetrante.
Para el pintado de otros materiales o situaciones específicas no contempladas en esta Ficha Técnica, consultar con nuestro Servicio Técnico Comercial.

Observaciones

Si las superficies a pintar están contaminadas de moho, es imprescindible que se limpien adecuadamente.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Obtención de colores

Puede obtenerse una amplia gama de colores pastel con Tinte Natura, dosis máxima 5% excepto el color Bermellón que no debe ser utilizado en exteriores.

Instrucciones de Seguridad

Consultar etiquetado del envase.
Para más información solicitar la Hoja de Datos de Seguridad.

Tiempo de almacenaje

24 meses, desde su fabricación, en su envase original, sin abrir, bajo techado y a temperatura comprendida entre 5 y 30ºC.





Edición 09/2011
Esta edición anula las anteriores

Akzo Nobel Coatings, S.L. –Calle Feixa Llarga 14-20 – 08040 Barcelona España – Teléfono (93) 484.25.00*
Sociedad Unipersonal Ins.Reg.Mer. de Barcelona, F. 78, T. 37431, H. nº B-45052, Inscrip. 157º - N.I.F. B-08218158

